

Isofaçade Noir 32P



- Panneau de laine de verre semi-rigide teinté en noir dans la masse, revêtu d'un voile de verre pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'extérieur avec bardages ajourés ou translucides. Remplace le Panolène façadier.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- + Excellente tenue mécanique
- + Découpe limitée
- + Intégration derrière tous types de bardages
- + Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets nuagés par transparence

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérigène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Certificat de conformité n° 1163-CPD-0068



Isolant thermique certifié 02/018/106

| Caractéristiques | Code | Niveau | Unité |
|--------------------------------|------------|----------|---------------------------|
| Conductivité thermique | ?D | 0,032 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | A2-s1,d0 | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m ² en 24 h |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

| Réf. | RD | Epaisseur | Longueur | Largeur | pnx/paquet | paquets/pal | m2/paquet | pnx/pal | m2/pal | Dispo. |
|--------|--------------------|-----------|----------|---------|------------|-------------|-----------|---------|--------|--------|
| Isover | m ² K/W | mm | m | m | | | | | | |
| 83067 | 3.1 | 100 | 1,35 | 0,6 | 4 | 16 | 3,24 | 64 | 51,8 | B |
| 83105 | 1.85 | 60 | 1,35 | 0,6 | 7 | 16 | 5,67 | 112 | 90,7 | B |
| 83068 | 1.4 | 45 | 1,35 | 0,6 | 10 | 16 | 8,1 | 160 | 129,6 | B |

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 2. Gerbage interdit en cas de stockage permanent