

- Panneau résilient en laine de roche de haute résistance mécanique pour charges d'exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m²

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Non hydrophile
- + Performances thermo-acoustiques
- + Utilisation avec plancher chauffant
- + Réaction au feu
- + Résistance à la compression
- + Conforme à la norme NF P61-203

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des planchers intermédiaires d'étage

- + **Isolation acoustique sur plancher béton sous chape**

CARACTÉRISTIQUES



Isolant thermique certifié 02/018/124

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,036	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Epaisseur, dL	20 mm	30 mm	40 mm
Fluage en compression	CC(1.3/1.2/10)10	CC(1.5/1.4/10)10	CC(1.7/1.6/10)10
Raideur dynamique	SD 34		SD 25
Résistivité au passage de l'air	AFr48		AFr49

Classification NF P61-203

SC2a3ACh

SC2a4ACh

Isolation aux bruits de chocs*

ΔLw : 24 dB

ΔLw : 26 dB

ΔLw : 27 dB

*Essais normalisés sur dalle de béton armé 140 mm.

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/col	cols/pal	m2/col	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m						
73637	1.1	40	1,2	0,6	5	24	3,6	120	86,4	A
73640	0.85	30	1,2	0,6	6	26	4,32	156	112,3	A
73645	0.55	20	1,2	0,6	10	22	7,2	220	158,4	A

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolée.

DOCUMENT

- + Document [Domisol LV, Domisol LR](#)
- + Document [Domisol LR - DOP 0001-22](#)