

**PAREXLANKO**

**UN MAX DE**

**PERFORMANCES**



FICHE TECHNIQUE

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

PRATIQUE!

parextech@parexlanko.com

**PAREXLANKO**

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)    YouTube



CONFÉRENCE - Août 2020 - Photos : Getty Images et Hervé Débus - Ne pas jeter sur la voie publique

DISPONIBLE DANS  
**LA SÉLECTION  
100%  
ARTISANS**

**PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.**

# LES BONS

## USAGES

Avec 5024 PROLIDAL MAX bénéficiez d'un MAX de possibilités sur vos chantiers !

### FORMATS DE CARREAUX

FORMATS DÉFINIS DANS LES DTU ET CPT	FORMATS COURANTS	
	Formats carrés	Formats rectangulaires
1 200 cm <sup>2</sup>	33 x 33 cm	30 x 40 cm
2 200 cm <sup>2</sup>	45 x 45 cm	30 x 60 cm
3 600 cm <sup>2</sup>	60 x 60 cm	40 x 90 cm



### EN SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

#### Consistance normale

FORMATS DU CARREAU (cm <sup>2</sup> )	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR
CARRELAGE CÉRAMIQUE		
50 < S ≤ 1200*	Simple encollage	Double encollage
1200 < S ≤ 2200	Double encollage	
2200 < S ≤ 3600	Double encollage	Pose non admise
PIERRE NATURELLE		
50 < S ≤ 1200**	Simple encollage	Double encollage
1200 < S ≤ 3600	Double encollage	

\*Double encollage obligatoire si la porosité du carreau est ≤ 0,5%  
\*\*Double encollage obligatoire si la porosité de la pierre est ≤ 2%

#### Consistance fluide

FORMATS DU CARREAU (cm <sup>2</sup> )	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR
120 < S ≤ 1 200	Simple encollage	Simple encollage
1 200 < S ≤ 2 200		Simple encollage
2 200 < S ≤ 3 600		Pose non admise

La surface des carreaux doit être comprise entre 120 cm<sup>2</sup> et 2 200 cm<sup>2</sup> pour les carreaux en céramique et jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup> pour les pierres naturelles.

### EN MUR INTÉRIEUR

#### Consistance normale

FORMATS DU CARREAU (cm <sup>2</sup> )	MUR INTÉRIEUR
50 < S ≤ 500	Simple encollage
500 < S ≤ 2 200	Double encollage

La surface des carreaux peut aller jusqu'à 2 200 cm<sup>2</sup> pour un poids maximal de 40 kg/m<sup>2</sup>.

# 5024 PROLIDAL MAX

## MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

## POLYVALENT - IDÉAL EN RÉNOVATION

### LES + PRODUIT

#### ► DOUBLE CONSISTANCE

- Normale ou fluide

#### ► CONFORT D'UTILISATION

- Sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée
- Aucune remontée dans les joints en consistance fluide
- Temps ouvert allongé : jusqu'à 30 minutes
- Résistance au glissement

#### ► GAIN DE TEMPS

- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup> en consistance fluide



La polyvalence de 5024 PROLIDAL MAX permet de répondre à 80% des besoins des chantiers.

Sa double consistance, son application sans primaire et son émission de poussière réduite garantissent un confort de travail et un gain de temps au quotidien.

- **Taux de gâchage**  
Consistance normale : 5,5 à 6 litres  
Consistance fluide : 7 à 7,5 litres
- **Consommation**  
1,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- **Teintes**  
Blanc et gris
- **Conditionnements**  
Sac de 25 kg  
Boîte de 5 kg
- **Conservation**  
12 mois en 25 kg et 24 mois en 5 kg à compter de la date de fabrication

