

Enduits à joint Enduit poudre à prise

Placojoint® PR 8 25kg



Bénéfices

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Solution esthétique | Enduit blanc : finition soignée |
| ① Productivité chantier | Ponçage très facile |
| ① Productivité chantier | Idéal pour les chantiers de taille importante |
| ① Productivité chantier | Application manuelle ou mécanique (Bazooka™) |

Description

Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR 8 25kg 21sc	3496250168503	Palette de 21 sacs
Placojoint® PR 8 25kg 56sc	3496250168503	Palette de 56 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, Platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

330 g/m²

Délai minimum avant finition

12 à 18 heures

Taux de gâchage

Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg

Précautions d'emploi

Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

A l'abri de l'humidité

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit poudre à prise

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme européenne

EN 13963:2005

N° cstbat

176-15-1401

N° DTU

25.41 - 25.42