



Plâtre, à prise rapide, pour le briquetage et l'enduisage des cloisons

LES + PRODUITS

- + Adapté au chantier de moyenne surface
- + Prise progressive en enduisage
- + Rigidification rapide des cloisons en briquetage

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Enduisage, Briquetage
Type de produit	Plâtre traditionnel
Couleur	Blanc
Taux de gâchage	Briquetage : 75% ou saturation (100%), Enduisage : à saturation (100%)
Granulométrie	Fin
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Étiquetage sanitaire	A+
Épaisseur minimum d'application	Enduisage : 8 mm
Épaisseur moyenne d'application	10 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 5, Enduisage : 8
Temps d'utilisation	Briquetage : env. 30 min - Enduisage : env. 50 min
Délai minimum avant recouvrement	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux), Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
Durée de conservation (mois)	6
Titre du produit (site internet)	Plâtre manuel pour l'enduisage : Lutèce® Bleu 25kg

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Lutèce® Bleu 25kg 63s	3496250150140	0,12	0,50	0,35	Palette de 63 sacs

UC : unité consommateur