



# EDIA

## CIMENT PROMPT

### CIMENT À PRISE RAPIDE

#### ■ Domaines d'utilisation

- Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.
- Imperméable, il est particulièrement adapté en milieu humide et marin, il conserve ses propriétés même en immersion.
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment. Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
- CE selon l'ETA-07/0019.

#### ■ Caractéristiques d'utilisation

- Mortier pour scellements et callages courants : 1 volume de ciment prompt + 1 volume de sable + 0,3 à 0,5 de volume d'eau.
- Mortier pour scellements fortement sollicités : 2 volumes de ciment prompt + 1 volume de sable + 3/4 de volume d'eau.
- Temps d'application : 1 à 5 minutes.
- Séchage définitif : 28 jours.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.

#### ■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

#### ■ Mise en œuvre

- Application : Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- Temps de prise : 4 min à +10°C, 2 min à +20°C, 1 min à +30°C.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.





# EDIA

## CIMENT PROMPT

### CIMENT À PRISE RAPIDE

#### ■ *Précautions d'emploi*

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

#### ■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

#### ■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025649	473902	CIMENT PROMPT EDIA	5