



DECLARATION DE PERFORMANCES

N° 49/2015/001

Code d'identification du type de produit:

SAMACA 49 - Ultimoreo - La Baña: Ardoises pour toitures et bardages pour pose en discontinu

Eléments d'identification du produit :

Présents sur les documents contractuels et indications d'emballage : carrière, tri, format, épaisseur.

Usage et Norme Européenne de référence:

EN 12326-1 (2004) & -2(2011): Ardoises et éléments en pierre pour toitures et bardages pour pose en discontinu.

Producteur:

PIZARRAS GONTA, S.A. El Trigal, s/n 32337 Sobradelo de Valdeorras (OURENSE) ESPAGNE. Mail: info@pizarrasgonta.com

Commercialisation:

PIZARRAS SAMACA, S.A El Trigal, s/n 32337 Sobradelo de Valdeorras (Ourense). Mail : samaca@samaca.com

Système d'évaluation et vérification de la constance des performances (AVCP):

système 4

Performances déclarées:

Date de l'échantillonnage	22/10/2014	Date de l'essai :	23/12/2014				Spécifications Techniques Harmonisées
Caractéristiques		Performances					
1	Tolérances dimensionnelles						EN 12326 Part 1: 2004 Part 2: 2011
1.1	Format	Conforme aux documents contractuels					
1.2	Écart par rapport à la longueur déclarée	<± 5 mm				Conforme	
1.3	Écart par rapport à la largeur déclarée	<± 5 mm				Conforme	
1.4	Écart de perpendicularité	<± 1 %				Conforme	
1.5	Écart de rectitude des bords	≤ 5 mm ou 1 % (selon norme)				Conforme	
1.6	Type d'ardoise pour l'écart de planéité	Très lisse	Lisse	Normale	Rugueuse		
1.7	Écart de planéité			< 1,5 %			
2	Épaisseur	Conforme aux documents contractuels					
2.1	Type d'ardoise pour épaisseur en palette	Très lisse	Lisse	Normale	Rugueuse		
2.2	variation épaisseur individuelle / nominale			+/- 35%			
3	Résistance						
3.1	MoR caractéristique	Transversal	35Mpa	Longitudinal	45Mpa	Conforme	
3.2	MoR moyen	Transversal	44Mpa	Longitudinal	58Mpa	Conforme	
4	Absorption d'eau	0,29%				Conforme	
5	Gel-dégel	Non requis				Conforme	
6	Essai de cycle thermique	T1				Conforme	
7	Teneur en carbonate	0,77%				Conforme	
8	exposition au SO2	≤ 20% carbonate				S1	Conforme
9	Teneur en carbone non carbonaté	0,27%				Conforme	
10	Exposition au feu en extérieur	Réputée satisfaisante				Conforme	
11	Réaction au feu	Réputée satisfaisante Classe A1				Conforme	
12	Émission de substances dangereuses	Aucune dans les conditions d'utilisation en tant que produits de toiture ou bardage					

*Performances conformes aux résultats de l'essai, sauf erreur de transcription

Déclaration de performance éditée par et sous la responsabilité de GONTA,S.A.

El Trigal, le 02/03/2015

Angel Nogueira Perez, Responsable qualité



PIZARRAS SAMACA, S.A.

32337 EL TRIGAL - Sobradelo de Valdeorras - Ourense (España) - Tl. 988 33 55 55 - Fax 988 33 55 00 - e-mail: samaca@samaca.com - www.samaca.com