

COLLE CARREAU

Colle pour carreaux de plâtre



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Poudre pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre hydrofugés ou non. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Poudre de couleur blanche, à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.
- ▶ Température d'emploi : entre +5 °C et +30 °C.
- ▶ Taux de gâchage : 13 à 14 L pour 25 kg de poudre.
- ▶ Consommation : Dépend de l'épaisseur des carreaux :
 - Carreaux de 5 mm d'épaisseur : 1 kg/m²,
 - Carreaux de 7 mm d'épaisseur : 1,4 kg/m²,
 - Carreaux de 10 mm d'épaisseur : 2 kg/m².
- ▶ Temps d'emploi : 1 h 30.
- ▶ Se conserve 9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.
- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ CE selon la norme NF EN 12860. Conforme au DTU 25.31.

COLLE CARREAU

Colle pour carreaux de plâtre

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DE LA PÂTE

- ▶ Verser la poudre progressivement dans l'eau, laisser reposer 2 à 3 mn, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.
- ▶ Quantité d'eau : environ 13 à 14 L pour 25 kg de poudre.
- ▶ Une fois le mélange préparé, laisser reposer 5 mn avant l'emploi.
- ▶ Le mélange est rebattu légèrement afin d'obtenir une pâte épaisse.
- ▶ Le temps d'emploi est de 1 h 30 environ.
- ▶ Pour des rebouchages, scellements, joints épais ou bourrages en haut de cloisons, remplacer pour moitié la poudre par du plâtre fin.

SUPPORTS

- ▶ Les carreaux de plâtre doivent être secs et dépoussiérés.
- ▶ Les surfaces du gros oeuvre au raccord avec les cloisons, doivent être saines, propres, exemptes de poussières et peuvent être légèrement humidifiées sans excès.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

APPLICATION

- ▶ La pose du premier rang se fait en encollant le bord des mortaises venant sur le sol et en partie verticale.
- ▶ Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.
- ▶ Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison.
- ▶ Laisser sécher avant de commencer le troisième rang.
- ▶ L'encollage sur le support pour les carreaux découpés est effectué à la taloche crantée.
- ▶ La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 25.31.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290007379	755435-01	COLLE CARREAU PLÂTRE GYPSO	25