ROCKACIER B NU









Panneau isolant nu en laine de roche

DOMAINES D'APPLICATION





LES		PRODUIT
	\smile	

- Excellente tenue mécanique
- Performances thermique et acoustique
- Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Stabilité dimensionnelle
- Productivité de chantier accrue grâce aux grands formats (2400 x 600 mm et 2400 x 1200 mm) ne nécessitant qu'une fixation* par panneau
- Imputrescible ; non hydrophile

*Se référer au DTA

CARACTÉRISTIQUES	PERFORMANCES		
Réaction au feu	Euroclasse A1 (incombustible)		
Conductivité thermique (W/m.K)	0,039		
Dimensions (mm)	1200 x 1000 2400 x 600 2400 x 1200		
Ép. (mm)**	40 - 90		
Tolérance d'ép.	T5		
	40 à 45 mm = 157		
Masse volumique nominale (kg/m³)	50 à 80 mm = 135		
	85 à 90 mm = 125		
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)		
Contrainte en compression à 10 %	CS(10/Y)50 de 40-80 mm		
Contrainte en compression à 10 %	CS(10/Y)40 de 85-90 mm		
Classe de compressibilité (UEATc)	В		
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR10		
Charge ponctuelle	PL(5)400		
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)		
Transmission de vapeur d'eau	MU1		
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS		

Les épaisseurs disponibles varient selon les 3 formats. Se reporter au tarif en vigueur.

DIPLÔMES

■ ACERMI	■ DoP	■ KEYMARK	■ DTA
04/015/295	CPR-DoP-FR-038	008-SDG5-295	5/14-2394

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

- Coefficient de dilatation thermique linéaire : 2 x 10⁻⁶.°C⁻¹.
- Retrait résiduel à 20°C après 4 jours à 70°C : négligeable.
- Variation dimensionnelle à stabilisation en ambiance à 20°C entre 65 et 80 % HR :
 - sens longitudinal < 1 mm par m.
 - sens transversal < 1 mm par m.
- Faible sensibilité aux variations de température et d'hygrométrie.
- Gonflement en épaisseur moyenne : $2\,\%$ (< $5\,\%$) (éprouvette maintenue 15 mn à 100°C, 100 % HR puis refroidie à température ambiante).
- Absorption d'eau en immersion complète 11 à 12 % à 20°C. Après 7 jours : saturation. Retour au poids initial en 48 h.

RÉSISTANCES THERMIQUES

Ép. (mm)	40	50	60	70	80	90
R (m².K/W)	1.00	1.25	1.50	1.75	2.05	2.30

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.