

## Monospace 35 Revêtu Kraft



- Panneau semi-rigide en laine de verre, à dérouler revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face.

- > Avantages
- > Domaine d'application
- > Caractéristiques
- > Références conditionnement et disponibilité
- > Documents techniques

### AVANTAGES



- + Performances thermo-acoustiques
- + Calfeutrement et élasticité
- + Pose rapide
- + Bonne tenue mécanique
- + Solution économique de l'isolation des murs

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Isolation des murs par l'intérieur

- + Isolation des murs par l'intérieur derrière une contre-cloison maçonnée
- + Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique

### CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérigène ( Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Isolant thermique certifié (A) 05/018/408

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h

## RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/colis	colis/pal	m2/colis	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m						
73958	5.4	190	1,35	0,6	6	16	4,86	96	77,8	C
73501	2.85	100	5,4	0,6	2	30	6,48	60	194,4	A
73503	2.4	85	5,4	0,6	2	30	6,48	60	194,4	A
73505	2.1	75	8,1	0,6	2	30	9,72	60	291,6	A
73509	1.25	45	13,5	0,6	2	30	16,2	60	486	A

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m				
74003	3.4	120	5,4	1,2	24	6,5	155,5	A
73500	2.85	100	5,4	1,2	30	6,5	194,4	A
73502	2.4	85	5,4	1,2	30	6,5	194,4	A
73504	2.1	75	8,1	1,2	30	9,7	291,6	A
73508	1.25	45	13,5	1,2	30	16,2	486	A

### Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

### Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

### Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1